

## PROTECTOR PARA PARTES BAJAS DE AUTOS Y CAMIONES (ANTIGRAVILLA)



Protector para partes bajas de autos y camiones es un producto formulado para proteger la carrocería y partes bajas de los autos y camiones.

### Características

- Crea una capa fuerte y flexible que resiste los golpes de piedras.
- También tiene propiedades de aislamiento acústico.
- El producto está basado en resina sintética.
- No contiene asfalto, ni alquitrán.
- Puede recubrirse con cualquier laca acrílica.
- Protege contra gasolina, aceite, agua y salinidad.

### Aplicaciones:

- Se puede aplicar sobre láminas de poliéster, masillas de poliéster, imprimación epoxi, imprimación acrílica (Primer HS 2k y Primer Express), sustratos de acero, aluminio, acero inoxidable y acero galvanizado.

### Modo de uso:

- Una buena preparación de las superficies tratadas es fundamental para obtener los mejores resultados de reparación. Las superficies deben estar completamente secas, limpias y libres de polvo o grasa.

### Presentación en Spray:

- Agitar el producto antes de la aplicación. Aplicar sobre la superficie a una distancia de 25 a 30 cm. Aplique 2 o 3 capas dentro de 2 a 5 minutos entre cada capa. Después de la aplicación, voltee la lata y presione la válvula durante 5 segundos para evitar que la válvula se tape.

### IMPORTANTE

- Parámetros de la pistola pulverizadora: Boquilla: 4 mm; presión 30-60 PSI.
- Parámetros de la pistola pulverizadora: Boquilla: 1,3-1,4 mm; presión 30 - 35 PSI.

Presentación	Lata	Spray
Código	00892 075 002	00892 075 012
Contenido	1 L	500 ml
Estado físico	Líquido	Líquido
Color	Negro	Negro
Olor	Característico	Característico
COV de la mezcla (g/L)	579,0	579,0
Rendimiento de 1L con 20µm (m <sup>2</sup> )	3.5 m <sup>2</sup>	1.8 m <sup>2</sup>
Secado inicial (min)	30	30
Secado final (h)	2	2

### PRINCIPALES VENTAJAS

- Monocomponente
- Excelente adherencia
- Seca rápido
- Fácil aplicación
- Protege contra la corrosión
- Ayuda en el aislamiento acústico.

### Presentación en Lata:

- Mezclar el producto antes de la aplicación. Aplique 2 o 3 capas esperando de 5 a 10 minutos entre cada capa. El tiempo de curado es de 40 a 60 minutos a 20 °C.

### PRODUCTOS ASOCIADOS

- Pistolas para protector de bajos.
- Desengrasante de motores.
- Desengrasante BMF.
- Limpiador de frenos.
- Galvanizante de Zinc.

### PRINCIPALES MERCADOS

- Hojalatería y pintura.
- Estética automotriz.
- Talleres Cargo (HyP).
- Agencias automotrices.
- Auto Detailings.