

CINTA DOBLE CARA ACRÍLICA



Cintas de doble cara compuesta de adhesivos y espumas acrílicas que presentan gran resistencia en aplicaciones internas y externas, así como una excelente adhesión con la superficie, además de su resistencia a los disolventes, calor y humedad.

Características:

- Alto poder de adhesión y conformación.
- Resistente a altas temperaturas, rayos ultra violeta y agentes químicos.
- Pueden sustituir algunos tipos de fijación mecánica y realizar la unión de muchos materiales plásticos.

Restricciones de uso:

- No utilizar en superficies sucias y / o con silicona en su composición.
- No utilizar para adhesiones estructurales.

Modo de uso:

- En la aplicación de cualquier adhesivo, la obtención de buenas rendimiento implica la preparación de las superficies que se pondrá en contacto con el producto.
- Las superficies deben estar limpias y libres de aceites, grasas, humedad, polvo, suciedad, entre otros.
- Las cintas acrílicas son sensibles a la presión y la temperatura. La aplicación de una presión de 1,5 kg por cm² es recomendada para promover un buen contacto entre el medio material a pegar con la cinta.
- El rango de temperatura ideal para la aplicación de estos productos está entre 20 y 40 ° C. No se recomienda aplicar estas cintas con temperaturas inferiores a 10 ° C, pues el adhesivo no fluye en esta condición y puede generar un área de contacto pobre.
- El contacto entre el sustrato y la cinta aumenta con

Código	00894 909 162
Color	Transparente
Medidas	12 mm x 1.5 m
Empaque	Blister

PRINCIPALES VENTAJAS

- Sustituye tornillos y remaches en aplicaciones no estructurales ideal incluso en áreas exteriores.
- Elimina los problemas de vibración encontrados en las fijaciones mecánicas, reduciendo el ruido.
- Mejora la estética de las superficies fijadas, pues queda prácticamente invisible.
- Garantiza un alto rendimiento adhesión en los más variados tipos de sustratos.

el tiempo. El adhesivo acrílico necesita tiempo para fluir y adherirse mejor en la superficie a pegar.

- En temperaturas entre 22 °C y 28 °C el adhesivo necesita 20 minutos para alcanzar el 50% de su adhesión final y llegar al 100% después de 72 horas de aplicación.
- En caso de necesidad de acelerar el proceso de se recomienda el calentamiento a 70 °C por 1 hora.
- La cinta de doble cara debe almacenarse dentro embalaje plástico original, evitando así los problemas de adhesión de la cinta con la parte interna del embalaje.

Condición de almacenamiento:

- Almacenar en el embalaje original como máximo a 45 °C y como mínimo del 50% de humedad relativa del aire.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Limpia todo.
- Paño de micro fibra.
- Equipo de seguridad.
- Spray limpiador industrial.
- Desengrasante universal BMF.