

GRASA GRAFITADA 1KG

Una grasa con 3% de Disulfuro de molibdeno con buen poder de adherencia y resistente al agua, con propiedades anti desgaste y anticorrosivas, para lubricación de partes con condiciones de uso moderado.

PRODUCTO
NUEVO

Características

- En base a Jabón de Litio con Disulfuro de Molibdeno con grado NLGI 2.
- Resistencia a T° -15°C a +120°C
- Punto de goteo 200°C
- Excelente poder de adherencia.
- Ideal para proteger contra la corrosión.
- Ideal para trabajos con altas velocidades.
- Resistente ante la suciedad.

Aplicaciones

- Uso general para servicios mecánicos ligeros a moderados.

Instrucciones de uso

- Identifica el punto de lubricación.
- Limpia antes de aplicar.
- Aplica la grasa de litio.



Código	00890 421 117
Grado NLGI	Grado 2
Color	Negro
Aceite base	Tipo mineral
Espesante de la grasa	Jabón de litio +3% de disulfuro de molibdeno
Temperatura mínima de trabajo	-15°C
Temperatura máxima de trabajo	+120 °C
Temperatura requerida para llegar al punto de goteo	200°C
Contenido neto	1.0 Kg

NOTA

- Una grasa con molibdeno para servicios mecánicos generales, donde se requiere buena adherencia y protección contra desgaste sin llegar a condiciones extremas.
- Cuando hay carga extrema y riesgo de contacto metal-metal, el disulfuro de molibdeno sigue protegiendo incluso si la grasa se desplaza.

IMPORTANTE

- No utilizar en mecanismos con velocidades altas.
- No recomendable donde la estética es importante.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Protección en cargas severas.
- Buen poder de adherencia.
- Con propiedades antidesgaste y anticorrosivas.
- Con excelente resistencia al agua.

PRINCIPALES MERCADOS

- Talleres mecánicos automotrices.
- Maquinaria ligera.
- Industria ligera.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Engrasadoras Würth (Profesional, Heavy Duty, Kit neumático).
- Graseras.
- Desengrasantes Würth.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.