

SILICÓN NEUTRO DE 280 ML

Silicón Neutro monocomponente para aplicaciones en interiores y exteriores.

**PRODUCTO
NUEVO**

Características

- Sellador base silicón.
- Cura en contacto con la humedad del aire.
- Formador de juntas con buena flexibilidad.
- No escurre al ser aplicado de forma vertical.
- Resistente a los rayos UV (ultra violeta).
- Producto inodoro.

Aplicaciones

- Ideal para hacer juntas sobre superficies lisas y porosas.
- Recomendado para sellar, aislar o sellar aperturas.
- Impide la entrada de frío, calor, olores, polvo, ruido y humedad.
- Recomendado para aplicaciones sobre superficies lisas o porosas en interiores y exteriores.

Modo de uso

- Cortar la boquilla de aplicación a la medida deseada.
- Abrir el cartucho y enroscar la boquilla de aplicación.
- Acoplar el cartucho sobre la pistola de calafateo.
- Aplicación en superficies limpias, libres de polvo, grasa y óxido.



Código	00892 304 351	00892 304 352	00892 304 353
Contenido	280 ml	280 ml	280 ml
Color	Transparente	Blanco	Negro
Formación de película	Entre +- 15 y 25 min (25°C/ 50% humedad relativa)		
Curado total	De +- 1.5 mm cada 24 hrs. (25° - 50% humedad relativa)		
Resistencia a la temperatura	De +- de -40° C a 100°C después de curado total		
Elasticidad permanente	Hasta +- 25%		

PRINCIPALES VENTAJAS

- Fácil aplicación.
- Sellador multiusos.
- Resistente a los rayos ultra violeta (UV).
- Resistente al agua y a productos de limpieza.
- Buena absorción de vibraciones y dilataciones.
- Buen nivel de acabado.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Pistola de calafateo.
- Cutter.
- Desengrasantes.
- Equipo de protección personal.

RESTRICCIONES

No usar el producto como adhesivo.

PRINCIPALES MERCADOS

- Alumineros.
- Instaladores.
- Hoteles y restaurantes.
- Mantenimiento en general.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.